

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS FW130** 厂商: **旭化成 Asahi Kasei** 品牌: **Stylac**

材料标识	ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Stylac	用途	室外应用
材料特性	良好的抗紫外线能力		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.06	g/cm ³
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	25.80	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	43.20	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	65.10	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	18	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	73.30	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	89.80	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB