

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PP 3480-01** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ASI**  
**POLYPROPYLENE**

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PP Impact Copoly       | 颜色   | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ASI POLYPROPYLENE      | 用途   | 汽车行业              |
| 材料特性 | 高流动性、共聚物、耐冲击           | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |                   |

| 物理性能           | 测试标准       | 数据    | 单位                |
|----------------|------------|-------|-------------------|
| 比重             | ASTM D792  | 0.898 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔融流动指数         |            |       |                   |
| 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 30    | g/10min           |

| 硬度   | 测试标准      | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|----|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 71 | R  |

| 机械性能       | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|------------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度       |           |        |     |
| 23°C       | ASTM D638 | 21     | Mpa |
| 断裂伸长率      |           |        |     |
| 23°C       | ASTM D638 | 6.0    | %   |
| 弯曲强度       |           |        |     |
| 23°C       | ASTM D790 | 25     | Mpa |
| 弯曲模量       |           |        |     |
| 23°C       | ASTM D790 | 1000   | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度  |           |        |     |
| 23°C       | ASTM D256 | 150    | J/m |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 |           |        |     |
| -30°C      | ASTM D256 | NB     | J/m |

| 热性能         | 测试标准 | 数据  | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度       |      |     |    |
| 0.45MPa 未退火 |      | 120 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------|----|----|
|-----|------|----|----|

|      |       |   |    |
|------|-------|---|----|
| 防火等级 | UL-94 | - | HB |
|------|-------|---|----|